

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### Imprimación Fijadora

#### COMPOSICIÓN

Dispersión de polímeros acrílicos en emulsión y aditivos.

#### DESCRIPCIÓN

Producto especialmente formulado para ser utilizado en superficies tanto interiores como exteriores, con el fin de sellar y lograr una absorción uniforme en toda la superficie. Facilita la aplicación de la pintura de terminación y mejora la adherencia en zonas entizadas o en materiales poco firmes.

Es un producto de fácil aplicación y rápido secado. Inhibe el crecimiento de mohos y hongos gracias a los aditivos que contiene. Contiene pigmentación por lo que ayuda al cubritivo final.



#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco
- **Tiempo de secado (25°C):** al tacto 1h. 4hs para aplicar la pintura de terminación
- **Rendimiento:** 15 m<sup>2</sup> /litro a 20 m<sup>2</sup>/litro, dependiendo de las condiciones de la superficie.
- **Acabado:** transparente
- **Diluyente recomendado:** agua
- **Limpieza:** limpiar los elementos utilizados con agua y jabón.
- Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien.

**Superficies de cemento nueva o sin pintar:** Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Corroborar la neutralidad con cinta de ph. Aplicar IMPRIMACIÓN FIJADORA según se indica anteriormente.



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### Imprimación Fijadora

**Superficies antiguas:** Si fuera necesario, reparar imperfecciones con ENDUIDO PLASTICO QUIMEX. En caso de grietas y fisuras aplicar MASIMEX ACRI. Posteriormente aplicar una mano de IMPRIMACIÓN FIJADORA según se indica anteriormente.

**Superficies ya pintadas:** Asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar suavemente y aplicar. Si la pintura se encuentra en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego proceder como se detalla anteriormente.

### APLICACIÓN

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar. Aplicar una mano a pincel, rodillo o soplete. El producto debe aplicarse siempre diluido al 20% con agua siguiendo las indicaciones correspondientes al tipo de superficie a tratar.

### PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160



Ruta 19 - Parque Industrial Mi Granja  
Monte Cristo Km 320 - Córdoba



Tel./Fax: +54 351 4917300



[www.quimex.com.ar](http://www.quimex.com.ar)



QuimexPinturas



Fan Page: QuimexPinturas



QuimexPinturas



Empresa certificada en  
Iso 9001:2015